

Kölner Revisol

Verwendungszweck

Ein nützliches Werkzeug zum Vergolden von frisch lackierten/gestrichenen Oberflächen, die noch eine gewisse Haftung für Blattgold bieten.

Als Vergolder kann es frustrierend sein, dass Blattgold an Stellen haften bleibt, wo es nicht hingehört, Kölner Revisol verhindert dies.

Verarbeitung

Streichen Sie die Oberfläche mit einer dünnen Schicht Revisol ein und lassen Sie sie trocknen. Dann tragen Sie den Kleber auf die zu vergoldenden Stellen auf. Die meisten Kleber wie Ölmixtion, Instacoll oder Signcoll haften durch die dünne Schicht Revisol gut auf der Oberfläche. Nach dem Trocknen der Vergoldung kann das Revisol mit einem weichen, feuchten (Wasser) Tuch abgewaschen werden. Blattgold außerhalb der vergoldeten Bereiche bleibt an der Revisolschicht haften und kann leicht entfernt werden.

Wenn Sie mit Schablonen oder einem Schablonenfilm arbeiten, können Sie wie folgt vorgehen:

Bestreichen Sie die Oberfläche mit einer dünnen Schicht Revisol und lassen Sie es trocknen, anschließend kleben Sie Ihre Schablone auf. Waschen Sie die Revisolschicht dort ab, wo die Oberfläche in der Schablone sichtbar ist. Diese Stellen können bei Verwendung mit Signcoll oder Instacoll leicht angeschliffen werden (z.B. mit Scotchbrite). Schleifen Sie nicht mit Ölmixtion. Bestreichen Sie die Schablone mit dem Kleber für das Blattgold. Entfernen Sie die Schablone vorsichtig, bevor der Kleber trocknet. Tragen Sie das Blattgold auf und lassen Sie es trocknen. Waschen Sie dann das Revisol vorsichtig ab. Die Linien der Vergoldung werden auf der Oberfläche scharf definiert sein. Testen Sie die Anwendung der Methode immer zuerst in einem Versuch. Der Erfolg hängt von mehreren Faktoren ab und erfordert Geschick und Erfahrung.

Trocknungszeit des Revisols

mindestens 1-2 Stunden, Sie können es aber auch länger trocknen lassen.

Erhältlich in 100ml - 500ml

