

Technisches Merkblatt

Echtes Blattgold | Ausführung lose und transfer

BLATTGOLDFABRIK



GERSTENDÖRFER

S E I T

1 8 4 3

TECHNISCHE DETAILS

Maßeinheit	Karat
Farbton	Gold
Glanzgrad	hochglänzend
Edelmetallbasis	Feingold, Feinsilber, Kupfer Sonderlegierung mit Platinmetall
Spezifisches Gewicht	ab ca. 12.0 – 19.6 g/cm ³
Konsistenz / Dicke	ca. 0.000125 mm
Format	80 x 80 mm (andere Formate auf Anfrage)
Temperaturbeständigkeit	ca. + 150°C
Flammpunkt	über ca. + 300°C
GefStoffV	entfällt
Kenzeichnung nach VbF	entfällt
Verpackungseinheit	1 VE 25 Blatt
Lagerung	ca. + 15°C trocken lagern

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitungstemperatur	ca. + 18 – 25°C
Untergrundbehandlung	sauber, trocken, frei von Fett Untergrundbehandlung immer abhängig von dem jeweiligen Untergrund und der Vergoldungstechnik
Anwendbar	jede Vergoldungstechnik anwendbar
Durchhärtung	je nach Vergoldungstechnik, Verarbeitungstemperatur und Anlegemittel
Überlackierbar	siehe Durchhärtung
Verbrauch / m²	ca. 175 Blatt / m ²

AUSFÜHRUNG

Blattgold lose	Blattgold liegt lose zu je 25 Blatt im Büchlein. Verarbeitung über Vergolderkissen, Vergoldermesser, Anschusspinsel
Blattgold transfer	Blattgold ist mechanisch auf ein Seidenpapier aufgepresst und liegt zu je 25 Blatt im Büchlein Verwendbar wie ein Abziehbild

J.J. Gerstendörfer GmbH & Co. KG produziert mehr als 25 Sorten Blattgold für jeden Anwendungsbereich ausschließlich in Deutschland unter dem Qualitätsbegriff „Made in Germany | Made by Gerstendörfer“.

J.J. Gerstendörfer GmbH & Co. KG garantiert Deutsche Qualität.

Wichtige Hinweise

Die in der vorliegenden „Technischen Information“ genannten typischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien diesen jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung für den vorhergesehenen Einsatz.

Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschrittes oder betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Wir stehen auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen.

Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in der vorliegenden „Technischen Information“ ist ebenso ausgeschlossen, wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der J.J. Gerstendörfer GmbH & Co. KG

Echtes Blattgold aus eigener Fertigung

	Karat	Innenbereich	Außenbereich	Ölvergoldung + Polimentvergoldung	Überzug gegen Oxidation
Weißgold extra	6	■		■	■
Weißgold	12	■		■	■
Weißgold	13.25	■		■	■
Hellgrüngold	15.3	■		■	■
Grüngold	16.7	■		■	■
Citrongold	18	■		■	■
Dunkel-Citrongold	20	■		■	■
Gelbgold	21	■		■	■
Orangegold	22	■		■	
Dunkelorangegold	22	■		■	
Orange-Doppelgold	22	■		■	
Dunkelorange-Doppelgold	22	■		■	
Orange-Doppelgold „Special“	22.5	■		■	
Orange-Doppelgold „ Special“ dunkel	22.5	■		■	
Feinstes Polier-Doppelgold	22.75	■		■	
Dukaten-Doppelgold	23	■		■	
Rotgold	23	■		■	
Palastgold rot	23	■		■	
Altgold-Doppelgold dunkel „Special“	23.25	■		■	
Rosenobel-Doppelgold	23.5	■	■	■	
Rosenobel-Doppelgold extra stark	23.75	■	■	■	
Turmgold „Drei Kronengold Platin“ platinverstärkt	23.75	■	■	■	
Turmgold „Drei Kronengold“	24	■	■	■	
Rosenobel-Doppelgold mit Platinmetall „Mondgold“	-	■	■	■	
Bestes Reines Palladium „silberfarben“	-	■	■	■	